groupe berkem

ATTESTATION QUALITE

SARPALO 861 NEO
Traitement préventif

Catégorie d'utilisateurs
Industriels

Type de formulation
Micro-emulsion aqueuse

Composition
Permethrine 1.00% m/m
IPBC 1.25% m/m
DCOIT 0.5% m/m

Procédés de traitement
Surface :Trempage, aspersion, badigeonnage

Pour les bois de structure destinés à la France métropolitaine

Classe d' emploi	Objectif de rétention	Objectif de pénétration	Méthode de traitement	Résineux		Feuillus		Agents biologiques		
								Insectes	Champignons	
				Valeur critique	Rétention minimale*	Valeur critique	Rétention minimale*	Capricorne Lyctus Vrillette Termite	Pourriture cubique	Pourriture fibreuse
1	R1	NP1	Surface	5 g/m²	2,5 g/m²	5 g/m²	2,5 g/m²	X		
2	R2	NP1	Surface	5 g/m²	2,5 g/m²	5 g/m²	2,5 g/m²	X	X	
3.1	R3	NP1 (essence réfractaire)	Surface	5 g/m²	2,5 g/m²			X	X	
		NP3 (essence imprégnable)						X	X	

Pour les bois de structure destinés aux DOM-TOM

Classe d' emploi	Objectif de rétention	Objectif de pénétration	Méthode de traitement	Résineux		Feuillus		Agents biologiques		
								Insectes	Champignons	
				Valeur critique	Rétention minimale*	Valeur critique	Rétention minimale*	Capricorne Lyctus Vrillette Termite	Pourriture cubique	Pourriture fibreuse
1	La classe d'emploi 1 n'a pas de justifications dans les régions tropicales									
2	R2	NP1	Surface	5 g/m²	5 g/m²	5 g/m²	5 g/m²	X	X	
3.1	R3	NP1 (essence réfractaire)	Surface	5 g/m²	5 g/m²			X	X	
		NP5 (essence imprégnable)						X	X	

* La rétention minimale est donnée à titre d'indication dès lors que cette application est faite conformément aux spécifications de la fiche technique et dans les règles de l'art.

Mise à jour: Juillet 2026

Groupe Berkem
20 rue Jean Duvert – 33290 BLANQUEFORT, France
Tel: 33 (0)5 64 31 06 60
www.groupeberkem.com